

DENVERFITA

Fita asfáltica autoadesiva para vedação

DENVERFITA é uma fita autoadesiva multiuso, composta por adesivo de asfalto elastomérico e acabamento de filme aluminizado.

DENVERFITA é ideal para vedação e reparos e seu alto poder de aderência garante adesão em diversos substratos, como:

- Fibrocimentos, argamassas, concretos e metais;
- Vedação de cabeças de parafusos, trincas e frestas entre telhas, rufos e cumeeiras;
- Calafetação de vãos e frestas em instalações elétricas, hidráulicas, de ar e de sistema de ventilação;
- Restauração de carrocerias de caminhões tipo baú, furgões ou em lonas e toldos trincados.

VANTAGENS

- Superaderente;
- Resistente ao rasgo;
- Altamente flexível;
- Rápida e fácil instalação;
- Resistente a exposição solar e intempéries;
- Ótima aderência em superfícies metálicas e em superfícies porosas com uso de primer;
- Pode ser utilizada como barreira de vapor.

PROPRIEDADES TÍPICAS

ABNT NBR 16411:2015 – Fita Asfáltica Autoadesiva

Ensaio	Requisito	Resultado DENVERFITA
Composição básica	Asfalto	
Cor	Alumínio	
Espessura (mm)	mín. 1,0	1,0 a 1,2
Alongamento – Longitudinal carga máxima (%)	mín. 15	74
Absorção d'água – variação em massa (%)	máx. 1,00	0,65
Flexibilidade a baixa temperatura (-10º C)	Sem trincas	
Escorrimento à 80 °C	Sem escorrimento	
Envelhecimento Acelerado	Sem alterações	
Flexibilidade após envelhecimento acelerado (0°C)	Sem trincas	
Resistência ao destacamento (N/m)	mín. 80	132

INFORMAÇÕES DE COV DO PRODUTO / VOC's PRODUCT INFORMATION

g/l menos água	0,00
Categoria de aplicação	RE 37 - Impermeabilizante
Metodologia	SCAQM rule #1113

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.



EMBALAGEM

LARGURA ROLO	COMPRIMENTO
5 cm	10 m
10 cm	10 m
15 cm	10 m
20 cm	10 m
30 cm	10 m
45 cm	10 m
90 cm	10 m

CONSUMO

ÁREA x CONSUMO m ² /m ²	
Vedações e Reparos	1,10
Selagem de trincas, fissuras e furos	1,10
Telha de fibrocimento	

*Recomenda-se a aplicação de 1 demão de DENVER IMPERBLACK para preparo inicial da área.

Empresa certificada:



Empresa associada:



PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza, livre de corrosão, saliências e cavidades preenchidas.

Em superfícies metálicas e superfícies porosas, como fibrocimento, argamassa e concreto, pode ser aplicada solução asfáltica DENVER IMPERBLACK ou IMPERMANTA PRIMER.

Aguardar a secagem pelo período de 4:00 a 6:00 (horas) para aplicação da DENVERFITA.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Sobre a superfície devidamente preparada, remover o filme de polietileno, pressionando do centro para as bordas contra o substrato de forma a garantir total aderência da fita à superfície e a evitar a formação de bolhas de ar.

Em cabeças de parafusos recomenda-se fazer aplicação individualmente em pequenas tiras, executando posteriormente reforço com pelo menos 10 cm de largura.

As emendas e arremates devem ter sobreposições de pelo menos 10% da dimensão, sendo o mínimo 2 cm.

TEMPO DE COLAGEM: Após aplicada, aguardar 30 minutos para adesão completa.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO: A temperatura de aplicação deve estar entre 10°C e 50°C, não sendo indicado aplicar em locais sujeitos a alta temperatura como fornos e áreas aquecidas.

INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

	h (cm)	d (cm)	PESO BRUTO (kg)	EMPILHAMENTO (unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
FITA RL 5 cm	5	15,5	0,60	10	6807.10.00	N.A*
FITA RL 10 cm	10	15,5	1,20	5		
FITA RL 15 cm	15	15,5	1,80	5		
FITA RL 20 cm	20	15,5	2,40	4		
FITA RL 30 cm	30	15,5	3,60	3		
FITA RL 45 cm	45	15,5	5,40	2		
FITA RL 90 cm	90	15,5	14,00	1		

Altura (h), Diâmetro (d).

*"Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos."

VALIDADE

24 meses

Armazenar em local coberto, ventilado e em temperatura entre 5°C e 30°C

LIMPEZA

A limpeza dos equipamentos e ferramentas deverá ser efetuada com thinner ou DENVERSOLVENTE 300. Caso haja excesso de asfalto nas ferramentas, promover seu aquecimento com chama de maçarico para auxiliar a remoção.

OBSERVAÇÕES

A argamassa utilizada na regularização deverá estar isenta de cal e/ou hidrófugos.

Nas emendas da DENVERFITA, é recomendável a passagem de um rolete após a sobreposição.

Empresa certificada:



Empresa associada:



MANUSEIO E SEGURANÇA (E)

- Manusear de forma cuidadosa, evitando impactos fortes e agudos dos rolos contra o solo, bem como contato com superfícies afiadas ou pontiagudas. Esse procedimento evitará danos indesejáveis ao produto, como amassamento de bordas, perfurações, danos à massa asfáltica, etc.
- Em caso de queimaduras, não tentar limpar o local. Procurar socorro médico.
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança.

FRASES DE SEGURANÇA

Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS
P102: Mantenha fora do alcance das crianças

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.denverimper.com.br

DESEMPENHO DENVER IMPERMEABILIZANTES

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

DENVER IMPERMEABILIZANTES

Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500
Vila Maluf - Suzano - SP / CEP: 08685-000
Tel.: (11) 4741-6000 Fax: (11)4741-6056
E-mail: denver@denverimper.com.br

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A **Denver Impermeabilizantes** fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.

Empresa certificada:



Empresa associada:



www.denverimper.com.br

Rev. 09
Out' 17
03/03