

DENVERMANTA PRIMER ACQUA

Primer base água para manta asfáltica

DENVERMANTA PRIMER ACQUA é uma emulsão asfáltica para imprimação, à base de água.

DENVERMANTA PRIMER ACQUA é especialmente recomendado para imprimação de substratos de concreto e argamassas.

- Elemento de ligação entre manta asfáltica e o substrato.

VANTAGENS

- Fácil de aplicar;
- Boa aderência;
- Sem solvente e sem cheiro;
- Boa capacidade de penetração;
- Aceita leve umidade no substrato

PROPRIEDADES TÍPICAS

ABNT NBR – 9686: Solução e emulsão asfálticas empregadas como material de imprimação na impermeabilização

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Composição Básica	Asfalto	
Cor	Marrom Escuro	
Massa específica (NBR 5829) – g/cm ³	0,99 a 1,10	
Viscosidade Copo Ford (NBR 5849) – seg.	12 a 16	13 a 25
Secagem ao toque (23°C ± 2°C) (NBR 9558) – horas	4	

INFORMAÇÕES DE COV DO PRODUTO / VOC's PRODUCT INFORMATION

g/l menos água	21,78
Categoria de aplicação	RE 25 - Selantes e regularizadores de substrato para revestimentos.
Metodologia	SCAQM rule #1113

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato a ser imprimado deve estar limpo, isento de óleos, graxas ou partículas soltas de qualquer natureza.

A superfície pode ter leve umidade residual, mas não deve estar saturada a aplicação.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Aplicar com temperatura ambiente entre 10°C e 50°C, utilizando rolo de lã de carneiro, vassoura de cerdas macias, pincel ou pistola.

Aguardar o período mínimo de 6:00 horas, de acordo com condições climáticas, para dar início aos procedimentos de aplicação da manta.



EMBALAGENS

Galão com 3,6 Litros
Balde com 18 Litros
Tambor com 200 Litros

CONSUMO

ÁREA x CONSUMO
(L/m²/demão)

Telha de fibrocimento	0,50
Argamassas e concretos	

*Os valores podem sofrer alterações conforme condições do substrato.

VALIDADE

24 meses

Deve ser armazenado em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens intactas.

LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas deverá ser efetuada com água corrente e detergente, enquanto o produto estiver ainda úmido e com tiner ou DENVERSOLVENTE 300, após seco.

OBSERVAÇÕES

O produto deve ser homogeneizado antes do uso.

Empresa certificada:



Empresa associada:






www.denverimper.com.br

Rev. 08
Out'17
01/02

INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

DENVERMANTA PRIMER ACQUA	h (cm)	d (cm)	PESO BRUTO (Kg)	EMPILHAMENTO (unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
 Galão 3,6 Litros	19,5	17,8	3,85	4	2715.00.00	N.A*
 Balde 18 Litros	34,0	30,3	19,20	4		
 Tambor 200 Litros	88,0	58,0	217,00	1		

Altura(h), Diâmetro (d)

*"Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos"

MANUSEIO E SEGURANÇA (C)

- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico.
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo embebido em óleo vegetal, lavar com água e sabão em abundância e aplicar creme hidratante.
- Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não reutilizar as embalagens.
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança.

FRASES DE SEGURANÇA

Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.denverimper.com.br

O DENVERMANTA PRIMER ACQUA pode ser aplicado em substratos com alguma umidade residual, porém a aplicação da manta somente poderá ser iniciada após total secagem do substrato imprimado.

O tempo de secagem poderá sofrer variações em função da condição do substrato, temperatura e umidade relativa do ar.

DESEMPENHO DENVER IMPERMEABILIZANTES

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

DENVER IMPERMEABILIZANTES

Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500
Vila Maluf - Suzano - SP / CEP: 08685-000
Tel.: (11) 4741-6000 Fax: (11)4741-6056
E-mail: denver@denverimper.com.br

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A **Denver Impermeabilizantes** fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.

Empresa certificada:



Empresa associada:



www.denverimper.com.br

Rev. 08
Out'17
02/02