

DENVERFLEX TRINCA

Selante acrílico flexível para preenchimento de trincas

DENVERFLEX TRINCA é um selante flexível de base acrílica na cor branca para uso em superfícies verticais que apresentam trincas, fissuras ou juntas superficiais.

DENVERFLEX TRINCA é indicado para o preenchimento de trincas, fissuras, juntas de acabamento, juntas superficiais e arremates em concreto, madeira, fibrocimento, cerâmica, pedra, alvenaria, alumínio, etc.

VANTAGENS

- Rápida secagem;
- Altamente impermeável;
- Aceita pintura, exceto base solvente;
- Fácil aplicação, sem sujeira;
- Elasticidade permanente, não fissa e não destaca;

PROPRIEDADES TÍPICAS

ENSAIO	RESULTADOS DENVERFLEX TRINCA
Composição básica	Acrílico
Cor	Branco
Massa específica (NBR 5829) – g/cm ³	1,45 a 1,55
Teor de sólidos (NBR 7340)	86 a 90%
Alongamento à ruptura (NBR 7462)	250 a 350%
Dureza Shore A (NBR 7456)	30 ± 3
Secagem ao toque (NBR 9558)	Min. 20 minutos
Secagem Final (para pintura)	24 horas
Tempo de cura total	5 dias
Intemperismo artificial (ASTM G 154)	Resistente
Adesão sobre concreto, cerâmica e alvenaria	Ótima

INFORMAÇÕES DE COV DO PRODUTO / VOC's PRODUCT INFORMATION

g/l menos água	0,00
Categoria de aplicação	Selante para aplicação em materiais porosos
Metodologia	SCAQM rule #1113

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de óleos, graxas, impregnações de qualquer natureza.

Em juntas proceder limpeza e introduzir um delimitador de profundidade para moldar a seção a ser calafetada.



EMBALAGENS

Cartucho de 300 ml com 450 gr
Pote de 1,2 kg

RENDIMENTO

Cartucho - Junta 5x5 mm	11 metros de trinca
Pote - Junta 5x5 mm	30 metros de trinca

VALIDADE

12 meses

Armazenar em local seco, ventilado e nas embalagens intactas, sob temperatura de até 25°C.

LIMPEZA

Remover o DENVERFLEX TRINCA com água rás ou thinner, enquanto não houver secado.

Após a secagem o produto deve ser removido mecanicamente.

OBSERVAÇÕES

Proteger o produto aplicado de chuva, nas primeiras 3 horas.

Em juntas a correlação entre largura e profundidade deve ser entre 1 x 1 a 1 x 2.

Não recomendado para pisos, trincas e juntas estruturais em concreto.

Empresa certificada:



Empresa associada:



Verificar as condições das bordas quanto à resistência de suporte, coesão e homogeneidade. Recompôr as bordas, parcial ou totalmente, conforme a necessidade.

Proteger as laterais externas das juntas com uma fita adesiva removível, para melhor acabamento.

Em trinças, abrir até 5mm e garantir superfície limpa e seca para aplicação.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

A aplicação do DENVERFLEX TRINCA deve ser feita diretamente sobre o substrato dando acabamento com auxílio de espátula umedecida.

CARTUCHO: Cortar a ponta para saída do produto e rosquear o bico aplicador, cortando-o em ângulo de 45°, compatível com a espessura de aplicação desejada. Utilizar pistola manual ou pneumática.

POTE: Efetuar a aplicação do DENVERFLEX TRINCA, com espátula, comprimindo-o em direção as bordas, para perfeita aderência.

Aplicar DENVERFLEX TRINCA em espessura de até 1 cm. Para espessuras superiores, executar em duas camadas sucessivas, aguardando um intervalo de 24 horas entre cada aplicação.

INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

DENVERFLEX TRINCA	h (cm)	d (cm)	PESO BRUTO (Kg)	EMPILHAMENTO (unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
 300 ML	32	50	0,52	1	3214.10.10	N.A*
 1,2 KG	34	30,3	1,25	4		

*"Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos."

MANUSEIO E SEGURANÇA (C)

- O produto não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos;
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico;

DESEMPENHO DENVER IMPERMEABILIZANTES

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Empresa certificada:



Empresa associada:



- Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado;
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Não reutilizar as embalagens;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança.

FRASES DE SEGURANÇA

Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.denverimper.com.br

DENVER IMPERMEABILIZANTES

Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500
Vila Maluf - Suzano - SP / CEP: 08685-000
Tel.: (11) 4741-6000 Fax: (11)4741-6056
E-mail: denver@denverimper.com.br

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A **Denver Impermeabilizantes** fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.

Empresa certificada:



Empresa associada:



www.denverimper.com.br

Rev. 09
Jul'17
03/03